

Technische Information



AB-PUR® 550 WP

2-K-PU-WaterProofing

Produkt: 2-Komponenten - Polyurethan - Spritzmasse, modifiziert
VOC < 500 g/l, weichmacherfrei, 2-K-Maschinenverarbeitung

- Eigenschaften:**
- hochreaktiv
 - hohe Zugfestigkeit
 - hohe Bruchdehnung
 - hohe Einreißfestigkeit
 - hohe Abriebfestigkeit
 - höchste Alterungsbeständigkeit
 - tieftemperaturflexibel
 - gussasphaltbeständig
 - wurzelfest
 - hydrolysebeständig
 - diffusionsfähig
 - mikrobebeständig

Anwendung: **AB-PUR 550 WP** wird als flüssigkeitsundurchlässige, rissüberbrückende Beschichtung auf Beton, Holz, Wellzement, Bitumen und anderen Oberflächen im konstruktiven Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Dächer, Gründächer, Verkehrsdächer, erdberührte Bauwerke, Tagtunnels, Terrassen, Balkone, Galerien, Parkhäuser, Tiefgaragendeckel, Stauwauern, Grundwauern, Schächte, Wannen usw. werden gleichmäßig, oberflächenfolgend, fugenlos und rissüberbrückend gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Schadstoffen und Wasser zuverlässig und dauerhaft geschützt. Die vollflächige Haftfestigkeit zum Untergrund verhindert eine Unterläufigkeit, und der nahtlose Anschluss an Ein- und Aufbauten sowie die konstruktive Fugeneinbindung ergeben einen sicheren Schutz für komplexe Konstruktionen.

Verbrauch: ca. 1 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke, Minimum 1,5 mm (Empfehlung: 2 mm).

- Beständigkeit:**
- Salzwasser / Abwasser
 - verdünnte Säuren und Laugen
 - temperaturflexibel bis -40°C
 - Temperatur trocken 80°C
 - Grund- und Oberflächenwasser
 - Mineralöle, Dieselkraftstoffe
 - Wurzeldurchdringung
 - kurzzeitig +250°C (Gussasphalteinbau)

Technische Kennwerte:	Mischungsverhältnis A : B	100 : 100 nach Volumen (1 : 1)
	Dichte (23°C) Teil A / Teil B	ca. 1,04 g/cm ³ / ca. 1,09 g/cm ³
	Volumenfestkörper	ca. 100 %
	Viskosität (23°C)	ca. 1250 mPa·s ± 300 (Teil A) ca. 2150 mPa·s ± 300 (Teil B)
	S _d - Wert	< 4 m
	Reißzugfestigkeit (DIN 53504)	> 10 N/mm ²
	Reißdehnung (DIN 53504)	> 300 %
	Rissüberbrückung nach ZTV-SIB	IV _{T+V} = dynamisch 0,4 mm / bei -20°C
	Riss geöffnet bei 70°C über 1 Woche	min. 1 mm ohne Anriss bei 2 mm Dicke

Daten zur Verarbeitung:	Potlife	ca. 10 - 15 Sekunden
	Objekttemperatur	mindestens 5°C bis maximal 40°C
	Maximale relative Luftfeuchtigkeit	90 % (Taupunkt Abstand +3°C)
	Härtung begehbar (5°C / 23°C / 30°C)	10 Minuten / 5 Minuten / 3 Minuten
	Überarbeitungszeit	10 Minuten - 4 Stunden
	Aushärtung (5°C / 23°C / 30°C)	36 Stunden / 24 Stunden / 24 Stunden
	Die Angaben sind im Labor ermittelte Richtwerte und keine Spezifikationen	

Lieferformen: 210 kg - Fass (Teil A)
200 kg - Fass (Teil B)

Farbtöne: grau (andere Farbtöne auf Anfrage)
- aus rohstoff- und fertigungsbedingten Gründen sind geringe Farbton- / Chargenabweichungen möglich -

Lagerzeit: 6 Monate, kühl und trocken im Originalgebinde bei 15 - 30°C. Temperaturen < 15°C können zur Kristallisation führen. Bitte Rücksprache halten.

1. Oberflächenvorbereitung

Vor der Beschichtung wird der Untergrund mit geeignetem Verfahren, z. B. Blastrac - Kugelstrahlen, vorbereitet.

Mindestanforderungen:

- frei von Schlämme, Staub, Öl, Fett und haftungsstörenden Substanzen
- saugfähig
- Mindestabreißfestigkeit 1,5 N/mm²
- Betonrestfeuchte max. 6 % (Gew.)

Je nach Beschaffenheit der Unterlage ist der Untergrund durch eine Grundierung und / oder Kratzspachtelung mit **AB-POX 010** porenfrei vorzubereiten und leicht mit Quarzsand abzustreuen. Überschüssiger Quarzsand und Verschmutzungen müssen sorgfältig entfernt werden.

Asphaltbeläge (Industrie - GA) werden im Blastrac - Kugelstrahlverfahren vorbereitet. Mindestens 50 % des Zuschlagkornes müssen freigelegt sein. Die Druckfestigkeit muss der späteren Nutzung entsprechen.

Grundierung: **AB-PUR 375**

Bituminöse, besandete Dachflächen:

Flächen gründlich mechanisch reinigen. In der Regel kein Primer erforderlich.

PVC: Primer **AB-PUR 095**

PU - Schaum: Primer **AB-PUR 350**

Metalle: Entfernen der Oxidschichten; Haftvermittler **AB-MP 099**

Siehe auch „Allgemeine Vorbereitungs- und Verarbeitungsrichtlinien“ der ABP.

2. Verarbeitung

AB-PUR 550 WP wird mit einer 2-Komponenten - Heißspritze verarbeitet. Bewährt hat sich die kontinuierliche Förderung mittels Zahnradpumpen. Wir empfehlen die Fa. UNIPRE. Auch spezielle Kolbenanlagen sind einsetzbar. Bei Luftzerstäubung muss die zugeführte Luft getrocknet sein (Kältetrockner). Bei Bedarf Komponente A mit einem Fass-Flügelmischer (PPW 3720) aufrühren. Beide Komponenten sollten auf 50°C temperiert werden und sind **exakt** entsprechend dem Mischungsverhältnis mittels dynamischen, statischen oder Injektionsverfahren zu mischen. Die Applikation erfolgt im Kreuzgang 2 bis 4-lagig, nass in nass. Speziell an senkrechten Flächen oder im Überkopfbereich wird so eine gleichmäßige Schichtdicke erreicht. Vor und während der Beschichtungsarbeiten sind Kontrollfolien anzufertigen, indem kleine Proben innerhalb der ersten Minuten heraus geschnitten und gemessen werden. Die Beschädigungen werden

dann sofort nachbeschichtet. Spätere Prüfungen werden mit einer Einstichnadel vorgenommen. Bei Unterschichtdicken wird innerhalb von 4 Stunden nach-beschichtet. Bei längerer Standzeit wird der **Reaktionskleber AB-PUR 095** dünn aufgetragen und der jeweilige Bereich überarbeitet. Kleinflächige Fehlstellen werden mit **AB-PUR 566** bearbeitet. Überlappungszonen von Tagesabschnitten werden ebenfalls mit **AB-PUR 095** geprimert und nach ca. 15 Min. bis max. 4 Std. Trockenzeit mit **AB-PUR 550 WP** überarbeitet. Die Überlappung sollte mind. 15 cm betragen. Vor, während und nach dem Beschichten ist auf den Taupunkt Abstand (+3°C) zu achten.

3. Systemkomponenten

Die folgenden Angaben gelten für Objekt- und Bodentemperaturen von 15 - 23°C.

Grundierung auf Beton:

AB-POX 010, transparent

Verbrauch: ca. 0,4 - 0,5 kg/m², leicht abstreuen mit Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (ca. 0,5 kg/m²).

Kratzspachtelung auf Beton:

AB-POX 010 + Quarzsand (Sieblinie)

Verbrauch: ca. 600 g/m² Bindemittel zzgl. Quarzsand; leicht abstreuen mit Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (ca. 0,5 kg/m²).

Haftbrücke zur Abdichtung:

AB-PUR 094, transparent

Verbrauch: ca. 80 - 100 g/m².

Metallprimer:

AB-MP 099, gelbgrün - lasierend

Verbrauch: ca. 60 g/m².

Haftvermittler (Folie zu Folie):

AB-PUR 095, violett - lasierend

Verbrauch: ca. 40 - 80 g/m².

Spritzabdichtung:

AB-PUR 550 WP, grau

Verbrauch: ca. 2 - 4 kg/m² (min. 2 mm).

Einstreuschicht:

AB-PUR 350, kieselgrau

Verbrauch: ca. 1,3 - 1,8 kg/m², abstreuen mit Quarzsand 0,4 - 0,8 mm (ca. 3 kg/m²) oder Quarzsand 2 - 3 mm (ca. 1 kg/m²) bei Walzasphaltbelag.

UV - Schutz für Dächer:

AB-PUR 751, kieselgrau

Verbrauch: ca. 120 - 200 g/m².

Verschleißschutz:

AB-POX 481, kieselgrau

Verbrauch: ca. 0,7 - 1,0 kg/m².

UV - Verschleißschutz:

AB-PUR 211, kieselgrau

Verbrauch: 2 x ca. 0,4 - 0,5 kg/m².

4. Chemikalienbeständigkeit

- verdünnte Säuren und Laugen
- Wasser / Salzwasser / Abwasser ca. 4 % Aufnahme ohne Änderung der Eigenschaften
- Diesel / Petroleum / Motorenöl Quellung ohne Änderung der Eigenschaften
- 250°C heißer Gussasphalt

5. Lieferformen

210 kg - Fass (Komponente A)

200 kg - Fass (Komponente B)

6. Schutzmaßnahmen

GISCODE: PU40

Einatmen der Dämpfe / Spritznebel und Hautkontakt vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille sowie eine Frischluftmaske tragen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen (Spülflasche aus Apotheke) und einen Arzt konsultieren. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

7. EU-Verordnung („Decopaint-RL“):

Der in der EU-Verordnung 2004/42/EG erlaubte maximale Gehalt an VOC (Kategorie All / j / Typ Lb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010). Dieses Produkt erfüllt die EU-Verordnung 2010.

AB-PUR 550 WP; 2.10/01.10.24. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

AB-Polymerchemie GmbH

Tjüchkampstraße 24

D - 26605 Aurich

Tel.: +49 (0)4941 - 604360

Fax.: +49 (0)4941 - 6043643

info@ab-polymerchemie.de

www.ab-polymerchemie.de