

Technische Information



AB-ZEROPUR® 828

2-K-PU-Gel / Porenverschluss



Produkt: 2-Komponenten - Polyurethan - Gel für waagerechte Flächen, thixotrop, transparent
VOC < 1 %

- Eigenschaften:**
- Gel für Quarzkies - Beläge
 - UV - beständig
 - transparent - klar
 - thixotrop
 - gute chemische Beständigkeit
 - gute mechanische Eigenschaften
 - zähhart
 - physiologisch unbedenklich nach Aushärtung

Anwendung: **AB-ZEROPUR 828** ist ein spezielles, transparentes, thixotropes Polyurethan - Gel zum Abporen, das für Profis entwickelt wurde. **AB-ZEROPUR 828** wird als Porenverschluss für waagerechte Flächen eingesetzt und ist sowohl für Quarzsand - Gemische als auch Quarzkies - Beläge geeignet. Vor Anwendung bitten wir um Rücksprache.

Wichtiger Hinweis!

Niedrigere und höhere Temperaturen haben starken Einfluss auf die Viskosität / Verarbeitung!

Verbrauch: 600 - 1500 g/m², abhängig von der Korngröße und Anwendung.

- Beständigkeit:**
- Wasser / Abwasser
 - Alkalien
 - Mineralöle
 - Temperatur nass max. 40°C
 - Salzlösungen
 - verdünnte Säuren
 - Schmier- und Treibstoffe
 - Temperatur nass kurzzeitig max. 60°C

Technische Kennwerte:

Mischungsverhältnis A : B	100 : 90 nach Gewicht
Dichte (23°C)	ca. 1,10 g/cm ³
Volumenfestkörper	ca. 100 %
Viskosität (23°C)	thixotrop
Frühwasserbeständigkeit	nach 3 Stunden (23°C)

Daten zur Verarbeitung:

Verarbeitungszeit (15°C / 23°C / 30°C)	ca. 30 Min. / ca. 15 Min. / ca. 10 Min.
Objekttemperatur	mindestens 15°C bis maximal 25°C
Materialtemperatur	15°C - 25°C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit	bei 15°C: 75 % (Taupunktabstand +3°C) bei > 23°C: 85 % (Taupunktabstand +3°C)
Wartezeit bis zum nächsten Arbeitsgang (Quarzsandabstreuerung verlängert das Zeitfenster)	15°C: min. 3 Std. max. 24 Std. 23°C: min. 2 Std. max. 24 Std. 30°C: min. 1 Std. max. 12 Std.
Härtung begehrbar (15°C / 23°C / 30°C)	4 Stunden / 3 Stunden / 2 Stunden
Härtung mechanisch belastbar (6°C / 23°C / 30°C)	36 Stunden / 24 Stunden / 12 Stunden
Härtung chemisch belastbar (6°C / 23°C / 30°C)	4 Tage / 3 Tage / 2 Tage
Die Angaben sind im Labor ermittelte Richtwerte und keine Spezifikationen	

Lieferformen: 3,5 kg - Gebinde

Farbtöne: transparent - klar

Lagerzeit: 6 Monate, kühl und trocken im Originalgebände bei 15 - 25°C. Temperaturen < 10°C können zur Kristallisation führen. Bitte Rücksprache halten.

1. Oberflächenvorbereitung

Vor der Beschichtung wird der Untergrund mit geeignetem Verfahren, z. B. Blastrac - Kugelstrahlen vorbereitet.

Mindestanforderungen:

- frei von Schlämme, Staub, Öl, Fett und haftungsstörenden Substanzen
- saugfähig
- Mindestabreißfestigkeit 1,5 N/mm²
- Betonrestfeuchte max. 4 % (Gew.)

Je nach Beschaffenheit der Unterlage ist der Untergrund durch eine Grundierung und / oder Kratzspachtelung mit **AB-ZEROPOX 803 N porenfrei** vorzubereiten.

Bei nachträglich zu erwartender rückseitiger Feuchteeinwirkung, Betonrestfeuchte max. 6 % ist AB-ZEROPOX 810 einzusetzen.

Bitte Beratung einholen!

Siehe auch „Allgemeine Vorbereitungs- und Verarbeitungsrichtlinien“ der ABP.

Auf dem vorbehandelten Untergrund wird der Quarzkies - Belag bestehend aus **AB-ZEROPUR 872** und Colorsand im entsprechenden Verhältnis hergestellt und mit der Traufel aufgebracht.

2. Verarbeitung

Die auf mindestens 15°C temperierten Komponenten werden entsprechend dem Mischungsverhältnis mit langsam laufendem Rührwerk (300 - 400 U/min.) ca. 3 Minuten sorgfältig miteinander vermischt bis eine homogene Mischung vorliegt. Anschließend wird in ein sauberes Gefäß umgetopft und erneut ca. 1 Minute gemischt. Gebindeinhalt sofort nach dem Mischen auf der Fläche verteilen. **AB-ZEROPUR 828** wird als Porenverschluss für Quarzkies - Beläge auf waagerechten Flächen eingesetzt. **AB-ZEROPUR 828** wird mit einem Gummirakel stramm über die Oberfläche abgezogen und mit einer kurzflorigen Walze nachgerollt. Vor, während und nach dem Beschichten ist auf den Taupunkt Abstand (+3°C) zu achten.

3. Systembeispiel

Die folgenden Angaben gelten für Objekt- und Bodentemperaturen von 15 - 23°C. Höhere und niedrigere Temperaturen bedingen Änderungen der Verbräuche pro m².

AB-ZEROPUR 828 kann vielfältig eingesetzt werden. Folgend die zur Zeit häufigste Anwendung:

Porenverschluss für Quarzkies:

AB-ZEROPUR 828, transparent.

Verbrauch: ca. 600 - 1500 g/m², abhängig von der Korngröße und Anwendung.

Doppelbeschichtungen (nass in nass) sind auf jeden Fall zu vermeiden, da dieses zu Glanzstellen führt.

4. Lieferformen

3,5 kg - Arbeitspackung

1,84 kg Komponente A

1,66 kg Komponente B

5. Schutzmaßnahmen

GISCODE: PU10

Einatmen der Dämpfe und Hautkontakt vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Für gute Raumbelüftung sorgen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen (Spülflasche aus Apotheke) und einen Arzt konsultieren. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

6. EU-Verordnung („Decopaint-RL“):

Der in der EU-Verordnung 2004/42/EG erlaubte maximale Gehalt an VOC (Kategorie All / j / Typ Lb) beträgt im gebrauchsfertigen Zustand 500 g/l (Limit 2010). Dieses Produkt erfüllt die EU-Verordnung 2010.

AB-ZEROPUR 828; 2.10/01.10.24. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

AB-Polymerchemie GmbH

Tjüchkampstraße 24

D - 26605 Aurich

Tel.: +49 (0)4941 - 604360

Fax.: +49 (0)4941 - 6043643

info@ab-polymerchemie.de

www.ab-polymerchemie.de