

Technische Information



AB-COR® 928 A

2-K-EP-Antistatik-Beschichtung für den Anlagenbau

Produkt: 2-Komponenten - Epoxidharz - Beschichtung VOC < 2 %, benzylalkohol- und nonylphenolfrei

- Eigenschaften:**
- elektrostatisch ableitfähig
 - ausgezeichnete Korrosionsschutzwirkung
 - airless - spritzbar
 - thixotrop
 - gute chemische Beständigkeit
 - gute thermische Beständigkeit
 - sehr gute Haftfestigkeit
 - einschichtig verarbeitbar
 - physiologisch unbedenklich nach Aushärtung

Anwendung: **AB-COR 928 A** wird für den hochwertigen, dauerhaften, mechanisch und chemisch äußerst widerstandsfähigen Schutz vor allem von Stahloberflächen im Immersionsbereich aggressiver, brennbarer als auch nicht brennbarer Flüssigkeiten und vieler Chemikalien eingesetzt.

AB-COR 928 A wird mit Airless - Spritzanlagen (mit Durchlauferhitzer) als elektrostatisch ableitfähige Beschichtung von Behältern, Silos, Auffangwannen und Rohrleitungen in der chemischen Industrie eingesetzt.

Schichtdicke: ca. 750 µm (DFT); maximale Schichtdicke ca. 1000 µm – minimale Schichtdicke 500 µm
Durchgangswiderstand $\leq 10^8 \Omega$.

Verbrauch:
theoretisch: ca. 1,1 kg/m² (bei 750 µm DFT)
praktisch: ca. 1,5 kg/m² (bei 750 µm DFT)

Die Angaben für praktischen Verbrauch und Ergiebigkeit sind inklusive ca. 30 % Verlust berechnet.
Der tatsächliche Verbrauch / Ergiebigkeit ist objektabhängig und ggfls. anhand einer Probefläche zu ermitteln.

- Beständigkeit:**
- Rohöle, Mineralöle
 - Wasser, Meerwasser, Brackwasser, Abwasser
 - Öl, Fett, Schmier- und Treibstoffe
 - feuchte Hitze max. +90°C (bitte Rücksprache!)
 - nicht oxidierende, verdünnte Säuren
 - Alkalien, Laugen
 - trockene Hitze max. +150°C

Technische Kennwerte:	Mischungsverhältnis A : B	100 : 12,5 nach Gewicht (8 : 1)
	Dichte (23°C)	ca. 1,40 g/cm ³
	Volumenfestkörper	ca. 100 %
	Viskosität (23°C)	ca. 2700 mPa·s ± 500
	Durchgangswiderstand	max. $1 \times 10^8 \Omega$

Daten zur Verarbeitung:	Verarbeitungszeit (10°C / 23°C / 30°C)	ca. 30 Min. / ca. 20 Min. / ca. 15 Min.
	Objekttemperatur	mindestens 10°C bis maximal 40°C
	Materialtemperatur (Durchlauferhitzer bei Bedarf)	20°C - 30°C
	Maximale relative Luftfeuchtigkeit	85 %
	Taupunkt Abstand	mind. +3°C
	Überarbeitung mit sich selbst (bei längerer Zwischentrocknungszeit ist das Anstrahlen der Beschichtung erforderlich)	23°C: max. 8 Std.
	Härtung begehbar (10°C / 23°C / 30°C)	24 Stunden / 12 Stunden / 6 Stunden
	Härtung mechanisch belastbar (10°C / 23°C / 30°C)	72 Stunden / 48 Stunden / 24 Stunden
	Härtung chemisch belastbar (10°C / 23°C / 30°C)	7 Tage / 5 Tage / 3 Tage
	Die Angaben sind im Labor ermittelte Richtwerte und keine Spezifikationen	

Reinigen von Spritzmaschinen: Zum Reinigen / Durchspülen der Spritzapparatur empfehlen wir, **AB-COR 999** - Maschinenreiniger mit einer Temperatur von ca. 30 - 40°C einzusetzen / zirkulieren zu lassen.

Lieferformen: 16 kg - Gebinde (14,2 kg Komponente A + 1,8 kg Komponente B), andere Abfüllungen auf Anfrage

Farbtöne: anthrazitgrau
- aus rohstoff- und fertigungsbedingten Gründen sind geringe Farbton- / Chargenabweichungen möglich -

Lagerzeit: 12 Monate, kühl und trocken im Originalgebände bei 15 - 25°C. Temperaturen < 10°C können zur Kristallisation führen. Bitte Rücksprache halten.

Oberflächenvorbereitung:

Die zu beschichtenden Stahlflächen müssen trocken und frei von Schmutz, Fett, Öl, Staub, Korrosionsprodukten sowie sonstigen trennend wirkenden arteigenen oder artfremden Substanzen sein (siehe DIN Fachbericht 28 „Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen - Prüfung von Oberflächen auf visuell nicht feststellbare Verunreinigungen vor dem Beschichten“). Schweißperlen müssen entfernt und Schweißnähte sowie Schweißnahtüberlappungen nach DIN EN 14879-1 beigeschliffen werden. Vorbereitung durch Strahlentrostung gemäß DIN EN ISO 12944-4 (ISO 8501-1/-2) im Vorbereitungsgrad Sa 2½ mit einer mittleren Rautiefe R_{YS} (Rz) ≥ 50 µm bzw. „mittel (G)“ nach DIN EN ISO 8503-2 (ISO 8503-2). Während der Oberflächenvorbereitung, Beschichtungsarbeiten und Aushärtungszeit ist der Taupunktstand (mind. 3°C / 3K) einzuhalten (siehe Taupunktabelle). Im Zweifelsfall ist die Oberflächenreinheit auf Salze bzw. wasserlösliche Verunreinigungen gemäß EN ISO 8502-6 (Bresle - Verfahren) und EN ISO 8502-9 zu prüfen.

Materialvorbereitung:

Airless - Spritzen Materialtemperatur mindestens 25°C, Komponente A mit maschinellm Rührgerät (300 - 400 U/Min.) bzw. aufrühren, Komponente B restlos zugeben und sorgfältig 3 Minuten einrühren, Gefäßboden und -wand
Streichen / Rollen: mit erfassen, anschließend in ein sauberes Gefäß umtopfen und nochmals 1 Minute rühren.

Verarbeitungsverfahren (nur unverdünnt verarbeiten!):

Airless - Spritzen	Streichen / Rollen
Leistungsfähiges Airless - Gerät, z. B. Graco King Xtreme Druckübersetzung: mind. 1 : 68 Spritzschlauch: max. 20 m ¾“ + 2 m ¼“ Eingangsdruck: 6 - 8 bar Düsenbohrung: 0,43 - 0,48 mm Spritzwinkel: 40 - 70° Durchlauferhitzer: 25 - 40°C Wir empfehlen die Entfernung des Hochdruckfilters und die Direktansaugung des Materials ohne Verwendung einer Ansaugvorrichtung. <u>Wichtig!</u> Für eine einwandfreie Verarbeitung ist die Isolierung des Spritzschlauchs (vor allem bei niedrigen Temperaturen) und der Einsatz eines Durchflusserhitzers erforderlich!	Hauptsächlich für Kleinflächen, Ausbesserungen und als Voranstrich für Ecken, Kanten, Durchdringungen usw. Ausbesserungen, Fehlstellen, Minderschichtdicken oder Poren werden je nach Umfang blank geschliffen bzw. Sa 2½ gestrahlt, die Überlappungszonen angeschliffen oder angestrahlt, entstaubt und mit AB-COR 928 A beschichtet.

Die o. g. Informationen sind unverbindlich und je nach den Baustellenbedingungen entsprechend anzupassen.

Beständigkeit:

Mechanisch	Thermisch	Chemisch (Auswahl)
<ul style="list-style-type: none"> • schlag- und stoßfest • abriebfest 	<ul style="list-style-type: none"> • trockene Hitze max. +150°C • feuchte Hitze max. +90°C 	<u>Mineralöle, Lösemittel</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rohöl, Diesel / Biodiesel, Benzin / Superbenzin • Testbenzin, Toluol, Xylol, Ethylenglykol <u>Salzlösungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • CaCl₂ (gesättigt), NaCl (gesättigt) • KCl (gesättigt), FeCl₃ (42 %) Bitte fragen Sie für weitere Füllgüter je nach Medium separat an!

In Anbetracht der Vielzahl möglicher Einflüsse auf die Beständigkeit (Medium, Temperatur, Konzentration, Schichtdicke usw.) bitten wir in jedem Fall um Rücksprache.

Schutzmaßnahmen:**GISCODE: RE30**

AB-COR 928 A ist (nahezu) lösemittelfrei und setzt bei der Erhärtung keine entsprechenden Dämpfe frei; trotzdem ist für gute Raumbelüftung zu sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske tragen. Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen (Spülflasche aus Apotheke) und einen Arzt konsultieren. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

AB-COR 928 A; 2.10/01.10.24 Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

AB-Polymerchemie GmbH
 Tjüchkampstraße 24
 D - 26605 Aurich
 Tel.: +49 (0)4941 - 604360
 Fax.: +49 (0)4941 - 6043643
 info@ab-polymerchemie.de
 www.ab-polymerchemie.de