

Technische Information



AB-COR[®] 955 SW

2-K-EP-Korrosionsschutzbeschichtung für den Stahlwasserbau

Produkt: 2-Komponenten - Epoxidharz - Beschichtungsstoff mit **ABP-Bionik - Technologie**
VOC < 1 %, frei von Schwermetallen, Benzylalkohol, Teer, Anthracenöl und Weichmachern

Eigenschaften:

- BAW - Zulassung
- sehr gute Korrosionsschutzwirkung
- sehr gute Abriebfestigkeit
- hohe Toleranz gegenüber Frühwasserbelastung
- hervorragender Oberflächenglanz (auch bei hoher relativer Luftfeuchte)
- sehr gute Haftfestigkeit
- kein Schrumpf durch Weichmachermigration
- physiologisch unbedenklich nach Aushärtung

Anwendung: **AB-COR 955 SW** ist ein sehr widerstandsfähiger und wirtschaftlicher Beschichtungsstoff, der insbesondere für den hochwertigen und dauerhaften Korrosionsschutz von Stahloberflächen im Stahlwasserbau, wie z. B. bei Schleusentoren, Wehren, Spundwänden, Dükern, Wasserkraftwerken usw. entwickelt wurde. **AB-COR 955 SW** wird mit Airless - Spritzanlagen (bei Bedarf mit Durchlauferhitzer) in der Regel dickschichtig im Einschichtverfahren verarbeitet; Mehrschichtapplikation ist ebenfalls möglich. **AB-COR 955 SW** benötigt zur Erzielung eines bestmöglichen Korrosionsschutzes keine Grundbeschichtung. Im Bedarfsfall (Ausschreibung) kann die Zink-Grundierung **AB-COR 904** eingesetzt werden. Für spezielle, manuelle Anwendungen steht **AB-COR 955 SW-H** (optimiert für die Handverarbeitung) als Sondereinstellung zur Verfügung.

Schichtdicke: ca. 600 - 1200 µm (DFT) / abhängig vom Objekt

Verbrauch: theoretisch: ca. 1 kg/m² bei 600 µm DFT
praktisch: ca. 1,4 kg/m² bei 600 µm DFT
Die Angaben für praktischen Verbrauch und Ergiebigkeit sind inklusive ca. 30 % Verlust berechnet.
Der tatsächliche Verbrauch / Ergiebigkeit ist objektabhängig und ggfls. anhand einer Probefläche zu ermitteln.

Beständigkeit:

- Industrie- und Meeresatmosphäre
- Süßwasser, Meerwasser, Brackwasser
- Mineralöle, aliphatische KW-Stoffe
- feuchte Hitze bis ca. +50°C (bitte Rücksprache)
- neutrale Salzlösungen
- verdünnte Säuren
- Öl, Fett, Schmier- und Treibstoffe
- trockene Hitze bis ca. +100°C

| | | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| Technische Kennwerte: | Mischungsverhältnis A : B | 7 : 1 nach Gewicht bzw. 4 : 1 nach Volumen |
| | Dichte (23°C) | ca. 1,65 g/cm ³ |
| | Volumenfestkörper | ca. 100 % |
| | Viskosität (23°C) | ca. 3500 mPa·s ± 500 |

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| Daten zur Verarbeitung: | Verarbeitungszeit (20°C / 23°C / 30°C) | ca. 35 Min. / ca. 30 Min. / ca. 20 Min. |
| | Objekttemperatur | mindestens 10°C bis maximal 40°C |
| | Materialtemperatur (Durchlauferhitzer bei Bedarf) | 20°C - 30°C |
| | Maximale relative Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| | Taupunkt Abstand | mind. +3°C |
| | Überarbeitung | 10°C: 12 - 48 Stunden max. 3 Monate* 23°C: 6 - 48 Stunden max. 3 Monate* 30°C: 3 - 24 Stunden max. 3 Monate* *siehe Hinweis / Überarbeitung |
| | Härtung begehbar (10°C / 23°C / 30°C) | 24 Stunden / 12 Stunden / 6 Stunden |
| | Härtung mechanisch belastbar (10°C / 23°C / 30°C) | 72 Stunden / 48 Stunden / 24 Stunden |
| | Härtung chemisch belastbar (10°C / 23°C / 30°C) | 7 Tage / 5 Tage / 3 Tage |
| | Die Angaben sind im Labor ermittelte Richtwerte und keine Spezifikationen | |

Reinigen von Spritzmaschinen: Zum Reinigen / Durchspülen der Spritzapparatur empfehlen wir, **AB-COR 999** - Maschinenreiniger mit einer Temperatur von ca. 30 - 40°C einzusetzen / zirkulieren zu lassen.

Lieferformen: 16 kg - Gebinde (14 kg Komponente A + 2 kg Komponente B), andere Abfüllungen auf Anfrage

Farbtöne: schwarz, seidengrau (andere Farbtöne auf Anfrage)
- aus rohstoff- und fertigungsbedingten Gründen sind geringe Farbton- / Chargenabweichungen möglich -

Lagerzeit: 12 Monate, kühl und trocken im Originalgebände bei 15 - 25°C. Temperaturen < 10°C können zur Kristallisation führen. Bitte Rücksprache halten.

Oberflächenvorbereitung:

Die zu beschichtenden Stahlflächen müssen trocken und frei von Schmutz, Fett, Öl, Staub, Korrosionsprodukten sowie sonstigen trennend wirkenden arteigenen oder artfremden Substanzen sein (siehe DIN Fachbericht 28 „Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen - Prüfung von Oberflächen auf visuell nicht feststellbare Verunreinigungen vor dem Beschichten“). Schweißperlen müssen entfernt und Schweißnähte sowie Schweißnahtüberlappungen nach DIN EN 14879-1 beigeschliffen werden. Vorbereitung durch Strahlentrostung gemäß DIN EN ISO 12944-4 (ISO 8501-1/-2) im Vorbereitungsgrad Sa 2½ mit einer mittleren Rautiefe R_{Y5} (R_Z) ≥ 50 µm bzw. „mittel (G)“ nach DIN EN ISO 8503-2 (ISO 8503-2). Während der Oberflächenvorbereitung, Beschichtungsarbeiten und Aushärtungszeit ist der Taupunktstand (mind. 3°C / 3K) einzuhalten (siehe Taupunktabelle). Im Zweifelsfall ist die Oberflächenreinheit auf Salze bzw. wasserlösliche Verunreinigungen gemäß EN ISO 8502-6 (Bresle - Verfahren) und EN ISO 8502-9 zu prüfen.

Materialvorbereitung:

Airless - Spritzen bzw. Streichen / Rollen: Materialtemperatur mindestens 20°C, Komponente A mit maschinellm Rührgerät (300 - 400 U/Min.) aufrühren, Komponente B restlos zugeben und sorgfältig 3 Minuten einrühren, Gefäßboden und -wand mit erfassen, anschließend in ein sauberes Gefäß umtopfen und nochmals 1 Minute rühren.

Verarbeitungsverfahren (nur unverdünnt verarbeiten!):

| Airless - Spritzen | Streichen / Rollen |
|---|--|
| Leistungsfähiges Airless - Gerät, z. B. Graco King Xtreme Druckübersetzung: mind. 1 : 68 Spritzschlauch: ca. 30 m 3/8" + 2 m 1/4" Eingangsdruck: 3 - 5 bar Düsenbohrung: 0,43 - 0,64 mm (0,017" - 0,025") Spritzwinkel: 30 - 80° Wir empfehlen die Entfernung des Hochdruckfilters und die Direktansaugung des Materials ohne Verwendung einer Ansaugvorrichtung. | Hauptsächlich für Kleinflächen, Ausbesserungen und als Voranstrich für Ecken, Kanten, Durchdringungen, usw. Gegebenenfalls sind zur Erreichung der geforderten Schichtdicke zusätzliche Arbeitsgänge erforderlich. Bei Rollapplikation sind ca. 250 - 300 µm WFT / DFT je Arbeitsgang erreichbar. Für erhöhte optische Ansprüche ist die für Handverarbeitung optimierte Version AB-COR 955 SW-H verfügbar. |

Wichtig! Bei niedrigen Temperaturen ist für eine einwandfreie Verarbeitung die Isolierung des Spritzschlauches und der Einsatz eines Durchflusserhitzers erforderlich!

Hinweis: Bei erforderlicher größerer Schlauchlänge (> 30 m) und gewünschter Unabhängigkeit von der Verarbeitungs- / Topfzeit muss mit einer 2-K-Airless - Anlage appliziert werden.

Im Bedarfsfall ist eine Grundbeschichtung mit **AB-COR 904** vorzunehmen.

Bei Freibewitterung neigt **AB-COR 955 SW** zur Vergilbung und Kreidung. Bei erhöhten Ansprüchen im Überwasserbereich sind Deckbeschichtungen mit **AB-PUR 720** oder **AB-COR - Topcoats** (1 - 2 x) empfehlenswert.

Die o. g. Informationen sind unverbindlich und je nach den Baustellenbedingungen entsprechend anzupassen.

Beständigkeit:

| Mechanisch | Thermisch | Chemisch |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• schlag- und stoßfest• hoch abriebfest | <ul style="list-style-type: none">• trocken bis ca. +100°C dauernd, kurzfristig bis +150°C• feucht bis ca. +50°C dauernd, kurzfristig bis ca. +70°C | <ul style="list-style-type: none">• Industrie- und Meeresatmosphäre• Süß-, Meer- und Brackwasser• Öl, Fett, Schmier- und Treibstoffe• verdünnte Säuren, Alkalien• neutrale Salzlösungen |

In Anbetracht der Vielzahl möglicher Einflüsse auf die Beständigkeit (Medium, Temperatur, Konzentration, Schichtdicke, usw.) bitten wir in jedem Fall um Rücksprache.

***Hinweis / Überarbeitung:** Max. 3 Monate; die Oberfläche muss frei von Verunreinigungen und haftungsstörenden Substanzen und nicht UV - belastet sein. Andernfalls muss die Oberfläche durch Sweep-Strahlen gereinigt werden. Staubablagerungen müssen mit geeignetem Reinigungsmittel (kein Wasser) entfernt werden.

Schutzmaßnahmen:

GISCODE: RE 1

AB-COR 955 SW ist (nahezu) lösemittelfrei und setzt bei der Erhärtung keine entsprechenden Dämpfe frei; trotzdem ist für gute Raumbelüftung zu sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske tragen. Hautkontakt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen (Spüllflasche aus Apotheke) und einen Arzt konsultieren. Während der Verarbeitung nicht essen, nicht rauchen und nicht mit offener Flamme hantieren. Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaften zu beachten und einzuhalten.

AB-COR 955 SW; 1.01/01.08.16. Unsere Informationen und Hinweise in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch als unverbindlich, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Diese Informationen befreien den Käufer nicht von seiner eigenen Prüfung unserer Hinweise und Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unseres Einflusses und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verwenders. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB).

AB-Polymerchemie GmbH
Tjüchkampstraße 21 - 24
D - 26605 Aurich
Tel.: +49 (0)4941 - 604360
Fax.: +49 (0)4941 - 6043643
info@ab-polymerchemie.de
www.ab-polymerchemie.de